

**Испытательный центр электротехнических изделий
«Строймонтаж»**

Закрытое Акционерное Общество Научно-производственный центр «Строймонтаж»
Юр. адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 26в, стр.1.
Адрес места осуществления деятельности: 140081, Россия, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1.
тел/факс 8 (499) 261-21-61
e-mail: izstroimontage@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 261-22/07

Объект испытаний	Лист искусственного камня (модифицированный акриловый камень) торговой марки Neomart
Регистрационные данные ИЦ	1181073
Документ, на соответствие которому проводились испытания	Испытания на соответствие требованиям: Спецификации изготовителя
Заявитель	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест», адрес: 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19
Изготовитель	SHANGHAI SAILISI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. SHANDONG BRANCH, адрес: No.2688, YINGLONG ROAD, LONGSHAN HITECH INDUSTRIAL ZONE, LINQU COUNTY, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, Китай
Место проведения испытаний	Лабораторный корпус ЗАО НПЦ «Строймонтаж», Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1
Дата проведения испытаний	19.07.2022 – 26.07.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лист искусственного камня (модифицированный акриловый камень) торговой марки Neomart, соответствует требованиям: Спецификации изготовителя

Руководитель испытательного центра
электротехнических изделий
«СТРОЙМОНТАЖ»



Запрещается передача и частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект, поступивший на испытания (тип/модель, заводской номер, другая уникальная идентифицирующая информация)	Лист искусственного камня (модифицированный акриловый камень) торговой марки Neomarm
Кол-во образцов	3 шт. (50*50*12 мм)
Заявитель	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Адрес заявителя	443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19
Изготовитель	SHANGHAI SAILISI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. SHANDONG BRANCH
Адрес изготовителя	№.2688, YINGLONG ROAD, LONGSHAN HITECH INDUSTRIAL ZONE, LINQU COUNTY, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, Китай
Дата поступления образца	18.07.2022
Даты начала и окончания испытаний	19.07.2022 – 26.07.2022
Цель проведения испытаний	Подтверждение соответствия требованиям НД: Спецификации изготовителя
Документы, устанавливающие методы (методики испытаний)	-
Место проведения испытаний	Лабораторный корпус ЗАО НПЦ «Строймонтаж», Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1

Результаты идентификации и осмотра образца

Описание образца	Лист искусственного камня (модифицированный акриловый камень) торговой марки Neomarm
Состояние образца	Маркировка ясно различима, образец видимых дефектов и повреждений не имеет.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха	22 °С
Относительная влажность	56 %
Атмосферное давление	754 мм рт. ст.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
-	-

3.2. Представленные документы

Наименование	Обозначение
-	-

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Показатель	Нормативное значение показателя	Результаты (Оценка)
1	Прочность, кг/м ³	1750	1750
2	Вес, кг/м ²	21	21
3	Модуль упругости на растяжение, ГПа	9,74	9,74
4	Прочность на изгиб, МПа	49,7	49,7
5	Сопротивление растяжению, МПа	25,3	25,3
6	Твердость по Роквеллу	86	86
7	Твердость по Барколу	62	62
8	Испытание на удар падающим шариком	-	Выдержал
9	Водопоглощение, %	0,03	0,03
10	Ударная вязкость по Изоду, Дж/м	19	19
11	Стабильность цвета	-	Выдержал
12	Устойчивость к пятнам	-	Выдержал
13	Износоустойчивость	-	Выдержал

-----конец документа-----

